

物性試験 ロシア白樺耐水合板 9mm・12mm

品質項目	試験項目	試験方法	適用規格	チェック項目	備考
耐汚染性能	汚染試験（A試験）	巾 10mm の線を引き 4hr 放置後溶剤又は洗剤を含ませた布でふき取る	JAS合板規格	表面の汚染残り	油性黒 JIS S6037 油性赤 JIS S6026 青インキ 一般市販
耐摩耗性能	耐摩耗試験（A試験）	テーパー型摩耗試験機で 500 回転	JASフローリング規格	表面の摩耗減量	（摩耗 0.15 g 以下適合）
耐熱性能	寒熱繰り返し試験（B試験）	(80℃・2hr→-20℃・2hr)×10 回	JAS合板規格	表面の割れ	
耐水性能	耐水試験（D試験）	40℃温水中に 1h、60℃で 2h 乾燥	JAS合板規格	表面の割れから入った水分の染み	寒熱繰り返しB試験片を使用

Tetsuya Japan